

UR354

Спецификация риббона

RESIN

FLAT HEAD / NEAR EDGE/TTO

Термотрансферная лента

UR354 – термотрансферная лента на основе смолы класса PREMIUM, создана для работы с широким диапазоном принтеров как с технологией печати FLAT HEAD, так и NEAR EDGE/TTO. Структура риббона обеспечивает качественную печать на гибких упаковочных пленках и различных типах синтетических материалов. Изображение отличается высокой стойкостью к истиранию, смазыванию, температурным воздействиям и некоторым спиртосодержащим веществам. Специальное покрытие обратной стороны риббона снимает статическое напряжение, защищает термоголовку от преждевременного износа, а также предохраняет ее от загрязнения.

Характеристики риббона	
Тип красящего слоя	RESIN (смола)
Толщина риббона	6.2±0.3µm
Тип основы	Полиэстер (4.5±0.3µm)
Цвет	Черный
Насыщенность	Более чем 1.5 (MACBETH)
Скорость печати	До 10 ⁷ /сек (250мм/сек)
Температура плавления	85°C
Энергия при печати	16mJ/mm ²

Совместимость для различных типов материалов

Стойкость к истиранию

Характеристики изображения (при печати)	
Насыщенность изображения	Более чем 1.7 (MACBETH)
Штрихкод	Более чем ANSI 3.5/A (вертикально-ориентированные штрихкоды)
Рекомендованные типы материалов	Гибкая упаковка, синтетические материалы
Стойкость к истиранию	Более чем 90% (MACBETH) * 1
Стойкость к солнечным лучам	Более чем 70% (MACBETH) * 2
Условия эксплуатации	Температура: от 5°C до 35°C / Относительная влажность: 20% - 80%
Условия хранения	Температура: от 0°C до 40°C / Относительная влажность: 20% - 80%

*1 Тест на истирание
*2 UV тест

Давление: 1.96 X 10⁴ Pa, количество циклов: 3000 циклов, рифленая бумага
720 часов на UV тестирующей машине, что экв. 12-ти месячному воздействию дневного освещения